



IDROREPEL TONO

Υδατοαπωθητικός προστατευτικός παράγοντας σιλοξάνης υγρού αποτελέσματος σε μείγμα διαλυτών



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ → Φυσικές πέτρες κάθε είδους και απορροφητικά οικοδομικά προϊόντα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ → Προϊόν με βάση ειδικά σιλοξάνια αραιωμένα σε μείγμα αδρανών διαλυτών. Το προϊόν χαρακτηρίζεται από το χαμηλό ιξώδες του, το οποίο του επιτρέπει να διεισδύει καλά στο προς επεξεργασία υλικό, προσδίδοντάς του ισχυρές υδατοαπωθητικές ιδιότητες που εμποδίζουν τη διείσδυση του νερού και των διαλυμένων σε αυτό αλάτων/ρυπαντών.

Το προϊόν δίνει υγρό αποτέλεσμα στις επεξεργασμένες επιφάνειες. Η προστατευτική δράση του IDROREPEL TONO δεν μεταβάλλει σημαντικά την αναπνευσσιμότητα του υποστρώματος και δεν μειώνει τη διαπερατότητά του στους υδρατμούς, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΧΡΗΣΗ → Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε απορροφητικές, καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Το IDROREPEL TONO είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί όπως απαιτείται με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης ή με μαλακή βούρτσα φυσικών ινών. Εφαρμόστε το προϊόν μέσα τουλάχιστον δύο επόμενα χέρια, βρεγμένο πάνω σε βρεγμένο. Για πολύ πορώδεις επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος μέχρι να κορεστεί το υπόστρωμα. Εφαρμόστε ομοιόμορφα, αποφεύγοντας την επιφανειακή στασιμότητα του προϊόντος. Περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες για να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε για να αποφύγετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΑΠΟΔΟΣΗ → Ενδεικτικά 5-10 m²/l προϊόντος (πλήρης θεραπεία).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ➔ **ΕΜΦΑΝΙΣΗ:** διαυγές υγρό
- ➔ **ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:** 0,78 Kg/l ± 0,1
- ➔ **ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ:** >78% *

* τιμές που λαμβάνονται από εργαστηριακές δοκιμές, στην κοινή πρακτική μπορεί να υποστούν ακόμη και σημαντικές διακυμάνσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 CR002L1 → 12 x ΜΠΟΥΚΑΛΙ σε πλαστικό 1 λίτρου
- 1 CR002L5 → 2 x ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5 λίτρα πλαστικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ → Υδατοαπωθητικός προστατευτικός παράγοντας με βάση το σιλοξάνιο σε αδρανές μίγμα διαλυτών, ειδικά για πέτρινα υλικά κάθε είδους και απορροφητικά δομικά προϊόντα (όπως το IDROREPEL TONO της CIR). Πρέπει να έχει μείωση στην απορρόφηση νερού >78%. Αυτή η προστατευτική επίστρωση δεν πρέπει να μεταβάλλει σημαντικά τη διαπερατότητα και τη διαπνοή του υποστρώματος, πρέπει να δίνει υγρή εμφάνιση, να έχει υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και να εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο ή ψεκασμό. Πρέπει να είναι αναστρέψιμο. Πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας 16 τμημάτων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν αιτήματος, πρέπει να είναι διαθέσιμο το τεχνικό-επιστημονικό δελτίο που αποδεικνύει τις ιδιότητες του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ➔ Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- ➔ Θερμοκρασίες λειτουργίας από 5°C έως 35°C
- ➔ Προστατέψτε προσεκτικά τις επιφάνειες για τις οποίες δεν προορίζεται το προϊόν.
- ➔ Να μην εφαρμόζεται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, επικείμενης βροχής ή με πλήρη ήλιο.
- ➔ Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα κατά την εφαρμογή.
- ➔ Εφοδιάστε τους χειριστές όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- ➔ Αερίζετε σωστά τους κλειστούς χώρους όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην τεκμηρίωσή μας αντιστοιχούν στις καλύτερες τρέχουσες τεχνικές γνώσεις μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικές ή δεσμευτικές καθώς οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής, επαληθεύσιμες κατά περίπτωση, ενδέχεται επίσης να συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές τόσο στις πρακτικές που περιγράφονται παραπάνω όσο και στα αποτελέσματα που λαμβάνονται. Πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο ή όχι για την προβλεπόμενη χρήση. Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Μην πετάτε το προϊόν και τα υπολείμματα της επεξεργασίας στο περιβάλλον. Αυτό το φύλλο τεχνικών δεδομένων αντικαθιστά και ακυρώνει τα προηγούμενα.